

PA 6

Technische Daten



	Prüfmethode	Wert	Einheit
Allgemeine Eigenschaften			
Dichte		1,14	g/cm ³
Wasseraufnahme		0,45	%
Mechanische Eigenschaften			
Streckspannung	DIN EN ISO 527-2	78	MPa
Steckdehnung	DIN EN ISO 527-2	4	%
Reißdehnung	DIN EN ISO 527-2	50	%
E-Modul Zugversuch	DIN EN ISO 527-2	3300	MPa
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	7	kJ/m ²
Shore-Härte D	ISO 868	-	Skala D
Kugeldruckhärte	DIN EN ISO 2039	160	N/mm ²
Thermische Eigenschaften			
Wärmeleitfähigkeit	ISO 22007	0,37	W/(m*K)
Max. Anwendungstemperatur kurzzeitig		160°	°C
Max. Anwendungstemperatur dauerhaft		100°	°C
Brennverhalten	UL 94	HB	-
Elektrische Eigenschaften			
Durchschlagfestigkeit	ISO 60243-1	31	KV/mm
Spezifischer Durchgangswiderstand	DIN ICE 60093	10 ¹⁴	Ω*cm
Spezifischer Oberflächenwiderstand	DIN ICE 60093	10 ¹⁴	Ω

Die hier angegebenen technischen Daten sind Richtwerte basierend auf den Daten unserer Rohstofflieferanten. Eine Gewähr für diese Werte kann nicht zugesichert werden.